

# ATABLAD

## Miko Undergulve A/S

### C25



#### PRODUKTBEKRIVELSE

Miko Undergulve A/S C25 er en h jkvalitets calciumsulfatbaseret flydem rtel, fremstillet i overensstemmelse med DIN EN 13454. Produktet er udviklet til effektiv udl gning af slidlag og giver fleksibilitet i forhold til trykstyrke via justering af blandingsforholdet. Den dimensionelt stabile sammens tning muligg r st bning uden behov for svindarmering eller fibre og egner sig s rligt godt til st rre sammenh ngende arealer, hvor ensartethed og arbejds hastighed er afg rende.

Den h je termiske ledeevne g r C25 til et oplagt valg ved installation over vandbaserede gulvvarmesystemer, hvor hurtig temperaturreaktion og energioverf rsel prioriteres i overensstemmelse med g ldende normer.

#### TEKNISK DATA & EGENSKABER

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Lagtykkelse:                | 20-80 mm                                                  |
| Trykstyrke:                 | > 25 MPa                                                  |
| Overfladestyrke:            | ≥ 1,5 MPa                                                 |
| B jningstr kstyrke(klasse): | > 5 MPa                                                   |
| Varmeledelse (W/mK):        | 1,8 →                                                     |
| Svind/krymp (28 d gn):      | < 0,2 mm/m                                                |
| Flydem l, ring 68 x 35 mm:  | 220-240 mm                                                |
| Gangbar efter:              | 24 timer                                                  |
| pH (i udt rret materiale):  | ≥ 7,0                                                     |
| Fibre:                      | Nej                                                       |
| Opstart gulvarme:           | P  fjerde dagen efter st bning                            |
| Udt rringstid :             | 7 dage pr 10mm op til 60mm uden gulvvarme underst ttelse. |
| Forbrug:                    | 1,9 kg/mm/m2                                              |
| Brandklasse:                | A1, ikke brandbart                                        |
| Bel gningsklar: ≤ 0,5% CM-% | Bel gningsklar: ≤ 0,5% CM-%                               |
| Typisk anvendelser          | Bolig/erhverv, t tte bel gninger                          |

#### CE-M RKNING



0432

06  
04 16911 202  
0432-CPR-00145-01  
EN 13454-1: 2004 Calciumsulfat-binder CAB40 til fremstilling af slidlag indvendigt i bygninger.

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Brandklasse:          | A1        |
| Ph-v rdi:             | ≥ 7       |
| Calciumsulfatindhold: | ≥ 85 %    |
| Svind/krymp           | ≤ 0,2mm/m |